



## اطلاعات فنی

# LIYOSA-518

### شرح محصول

این محصول براق می باشد و جهت استفاده در دستگاه افسست و سیلندری مناسب است. برای سطوحی که نیاز به براقیت بسیار بالا باشد پیشنهاد می گردد. این محصول با اشعه یووی قابل پخت است. ضخامت پیشنهادی بین ۱ تا ۵ میکرون است.

مشخصات	سطوح پیشنهادی	زمان خشک شدن
<ul style="list-style-type: none"><li>مدت زمان خشک شدن پایین</li><li>انعطاف پذیری بالا</li><li>براقیت بالا</li><li>چسبندگی خیلی خوب</li><li>خواص مکانیکی و ضد خش خوب</li></ul>	کاغذ و مقوا	حداقل سرعت خشک شدن ۸۰ وات بر سانتی متر می باشد.

### مشخصات فنی

ردیف	ویژگی	مقدار
۱	ویسکوزیته	۳۲۰۰-۳۷۰۰ cP
۲	بو	بدون بو
۳	واکنش پذیری	****
۴	انعطاف پذیری	****
۵	درصد جامد	۱۰۰
۶	رنگ	شفاف متمایل به زرد
۷	براقیت	بالای ۹۰ در ۶۰ درجه

\* = متوسط \*\* = خوب \*\*\* = خیلی خوب \*\*\*\* = عالی

### بسته بندی

### مدت زمان نگهداری

### شرایط نگهداری

گالن ۲۰ کیلوگرم/ باکس ۱ تن

۱۲ ماه به دور از نور خورشید و اشعه یووی

دمای بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد