



اطلاعات فنی

LIYOSA-530

شرح محصول

این محصول براق می باشد و جهت استفاده در دستگاه افست و سیلندری مناسب است. برای سطوحی که نیاز به براقیت بسیار بالا باشد پیشنهاد می گردد. این محصول با اشعه یووی قابل پخت است. ضخامت پیشنهادی بین ۱ تا ۵ میکرون است.

مشخصات	سطوح پیشنهادی	زمان خشک شدن
<ul style="list-style-type: none">مدت زمان خشک شدن پایینانعطاف پذیری بالابراقیت بالاچسبندگی خیلی خوبخواص مکانیکی و ضد خش خوب	کاغذ و مقوا	حداقل سرعت خشک شدن ۸۰ وات بر سانتی متر می باشد.

مشخصات فنی

ردیف	ویژگی	مقدار
۱	ویسکوزیته	۴۰۰-۷۰۰cP
۲	بو	بدون بو
۳	واکنش پذیری	****
۴	انعطاف پذیری	****
۵	درصد جامد	۱۰۰
۶	رنگ	شفاف متمایل به زرد
۷	براقیت	بالای ۹۰ در ۶۰ درجه

* = متوسط ** = خوب *** = خیلی خوب **** = عالی

بسته بندی

مدت زمان نگهداری

شرایط نگهداری

گالن ۲۰ کیلوگرم/باکس ۱ تن

۱۲ ماه به دور از نور خورشید و اشعه یووی

دمای بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد